



TACKDRY

evolution
VINYL FLOORINGS



THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE




WHY?



VIRAG PRESENTA
VIRAG PRESENTS
VIRAG VOUS PRÉSENTE
VIRAG SE COMPLACE EN PRESENTAR
VIRAG FREUT SICH PRÄSENTIEREN

**TACKDRY**
® *evolution*
VINYL FLOORINGS





 TACK DRY è un innovativo pavimento LVT con sistema di installazione con micro-ventose senza utilizzo di colle. È una pavimentazione vinilica eterogenea, composta da sei strati accoppiati a caldo tramite pressatura. **Evolution TACK DRY non deve essere incollato a terra.** Rimane bloccato al sottofondo grazie al suo innovativo ed ecologico **sistema di micro-ventose.** TACK DRY deve essere posato su sotterranei piani, lisci, asciutti e compatti.

  TACK DRY is an innovative LVT floor with an installation system with micro-suction cups, glue free. It's an heterogeneous vinyl floor, made up of six layers laminated through hot pressing. **Evolution TACK DRY must not be glued to the ground.** It remains locked to the substrate thanks to its innovative and environmentally friendly **micro-suction cups system.** TACK DRY must be installed on flat, smooth, dry and compact substrates.

 TACK DRY est un sol LVT innovateur avec système d'installation à micro-ventouses sans utilisation de colles. C'est un sol vinyle hétérogène, composé de six couches assemblées à chaud par pressage. **Evolution TACK DRY ne doit pas être collé sur le support.** Il reste bloqué au sol grâce à son **système de micro-ventouses** innovateur et écologique. TACK DRY doit être posé sur des supports plats, lisses, secs et compacts.

 TACK DRY es un innovador pavimento LVT con un sistema de instalación con micro-ventosas sin la utilización de adhesivos. Es un pavimento de vinilo heterogéneo, formado por seis capas prensadas en caliente. **Evolution TACK DRY es autoportante, sin necesidad de pegarse al suelo.** Permanece bloquedo al sustrato gracias a su innovador y ecológico **sistema de micro-ventosas.** TACK DRY debe ser instalado sobre sustratos planos, lisos, secos y compactos.

 TACK DRY ist ein innovativer LVT-Fußbodenbelag mit einem Verlege System aus Mikro-Saugnäpfen, das kein Verkleben benötigt. Es handelt sich hierbei um einen Vinylfußbodenbelag, der aus sechs übereinander gelegten und warmgepressten Schichten besteht. **Evolution TACK DRY darf nicht auf dem Fußboden verklebt werden.** Dank seinem innovativen und ökologischen **System aus Mikro-Saugnäpfen** bleibt das Produkt auf dem Unterbau verankert. TACK DRY darf nur auf einen flachen, glatten, trocknen und soliden Untergrund verlegt werden.



WHY?



UTILIZZO
USE
UTILISATION
UTILIZACIÓN
VERWENDEN

TD 4219



Oltre al normale **impiego in ambienti residenziali e commerciali**, il prodotto è removibile e riposizionabile più volte; è quindi **ideale per pose su sopraelevati e su pedane in ambiente fieristico**. La posa, estremamente rapida, non necessitando di colla, si può effettuare su tutte le superfici lisce, compatte e prive di polvere (cemento primerizzato, cemento elicotterato, pavimenti in resina, marmo, ceramica con fughe ridotte, legni e PVC). Anche dopo anni di uso del pavimento, considerate le sue elevate caratteristiche di resistenza, **può essere riposizionato per nuovi impieghi**; inoltre, in zone della pavimentazione sottoposte a intenso calpestio quali corridoi, ingressi e zone di stazionamento, la tecnologia a micro-ventose permette la facile rimozione e la sostituzione delle singole doghe eventualmente deteriorate.



In addition to **standard use in residential and commercial areas**, the product can be removed and repositioned several times: for this reason it is **suitable for raised floors and platforms in a fair**. The installation, really fast, without glue, is possible to be made on all surfaces smooth, compact and free of dust (cement, concrete, resin floors, marble, ceramic, wood and so on). Even after years of use, thanks to its high resistance, **the floor can be repositioned for new use**; furthermore, in areas of the flooring subjected to heavy traffic such as corridors, entrances and areas where people stand, micro-suction technology allows easy removal and replacement of individual deteriorated planks.



THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE



WHY?



UTILIZZO
USE
UTILISATION
UTILIZACIÓN
VERWENDEN

TD 004



En plus de **son utilisation normale dans des environnements résidentiels et commerciaux**, le produit est amovible et peut être repositionné plusieurs fois. Il est donc **idéal pour des poses sur planchers techniques et sur des estrades dans les expositions**. La pose, extrêmement rapide, se fait sans colle. Elle peut être effectuée sur toutes les surfaces lisses, compactes et sans poussières (ciment ‘primérisé’, ciment posé avec un hélicoptère, sols en résine, marbre, céramique avec joints réduits, bois et PVC). Même après des années d'utilisation du sol, étant donné ses caractéristiques de résistance élevées, **il peut être repositionné pour de nouvelles utilisations**; de plus, dans les zones où le sol est soumis à un passage intense, comme les couloirs, les entrées et les zones de stationnement, la technologie à micro-ventouses permet un retrait et un remplacement faciles de toute dalle éventuellement détériorée.




Además de la utilización normalmente **en ambientes residenciales y comerciales**, el producto es reutilizable varias veces y por lo tanto es **ideal para colocarlo en sobreelevados, ferias y exposiciones**. La instalación, extremadamente rápida, al no necesitar adhesivo, se puede realizar sobre cualquier superficie lisa, compacta y sin polvo (cemento tratado con imprimación, cemento fratasado (helicóptero), pavimentos en résina, mármol, cerámica con pequeñas juntas, maderas y PVC). Incluso después de años de uso del pavimento, **dadas sus elevadas características de resistencia, se puede volver a utilizar**; además, en las zonas de la pavimentación sometidas a un intenso tráfico como pasillos, entradas y zonas de estacionamiento, la tecnología a micro-ventosas permite una fácil extracción y sustitución individual de las tablas eventualmente deterioradas.



Das Produkt ist mehrmals abnehmbar und wieder verwendbar und somit neben der **normalen Verwendung in Wohn- und Geschäftshäusern auch ideal für den Einsatz auf Doppelböden und Messeböden**. Das Verlegen erfolgt sehr schnell, weil kein Klebstoff benötigt wird und ist auf allen glatten, kompakten und staubfreien Bodenoberflächen möglich (grundiertem Beton, flügelgeglättetem Beton, Kunstarzfußboden, Marmor, Keramikfliesen mit engen Fugen, Holz und PVC). **Dank seiner hohen Widerstandsfähigkeit kann der Bodenbelag auch Jahre später, nach längerer Nutzung, in anderen Räumlichkeiten wiederverlegt werden**. Weiterhin ermöglicht die Technik mit Mikro-Saugnäpfen, etwaige einzelne abgenutzte Dauben einfach zu entfernen und zu ersetzen und erweist sich somit als ideal für Fußböden mit hoher Frequentierung wie Fluren, Eingängen und in Wartebereichen.



THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE





WHY?



COMPOSIZIONE
COMPOSITION
COMPOSITION
COMPOSICIÓN
ZUSAMMENSETZUNG

TD 4044



Superficie rifinita con poliuretano **PUR**

1. Strato di usura in PVC puro strutturato 0,55 mm
2. Strato di decoro in PVC puro 0,10 mm
3. Strato intermedio stabilizzatore antitorsione 2,05 mm
4. Fibra di vetro stabilizzante 0,10 mm
5. Strato aggrappante con micro-ventose 0,20 mm

I componenti sono assemblati a caldo su pressa non in continuo.



Polyurethane coating finished surface **PUR**

1. Wear resistant top layer in pure transparent PVC 0,55 mm
2. Printed layer in pure PVC 0,10 mm
3. Stabilizing anti torsion layer 2,05 mm
4. Stabilizing fibreglass sheet 0,10 mm
5. Bonding layer with micro-suction cups 0,20 mm

These layers are assembled by non-continuous hot press.



Polyurethane coating finished surface **PUR**

1. Couche d'usure en PVC pur et transparent 0,55 mm
2. Couche décoration en PVC pur 0,10 mm
3. Couche intermédiaire stabilisante en PVC 2,05 mm
4. Feuille en fibre de verre stabilisante 0,10 mm
5. Couche de support avec micro-ventouses 0,20 mm

Les composantes sont assemblées entre elles à chaud par pressage.



Superficie acabada con poliuretano **PUR**

1. Capa de desgaste de PVC puro y transparente 0,55 mm
2. Capa de decoración de PVC 0,10 mm
3. Capa intermedia de PVC 2,05 mm
4. Fibra de vidrio 0,10 mm
5. Capa de soporte de PVC con micro-ventosas 0,20 mm

Los componentes están ensamblados entre ellos en caliente en prensa.



Oberfläche ist Polyurethan beschichtet **PUR**


1. Abriebfeste Nutzschicht aus reinem und transparentem PVC 0,55 mm
2. Dekorschicht aus reinem PVC 0,10 mm
3. Zwischenschicht aus PVC 2,05 mm
4. Glasfaser 0,10 mm
5. Tragende Schicht mit System aus Mikro-Saugnäpfen 0,20 mm

Die Teile werden mittels einem Warmpressverfahren zusammengefügt.



THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE





184,2 x 1219,2 mm

TD 4210

ACERO GRIGIO

EFFETTO LEGNO

TD 4219

ROVERE GRIGIO

TD 4214

ROVERE FRANCESE

TD 4213

NOCE AMERICANO

TD 4220

ROVERE BLACK

457,2 x 914,4 mm



LA COLLEZIONE
THE COLLECTION
LA COLLECTION
LA COLECCIÓN
DIE KOLLEKTION



EFFETTO PIETRA



EFFETTO LAVA



TENDENCY




THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN



STYLE

9



1 Evolution TACK DRY non deve essere incollato a terra. Rimane bloccato al sottofondo grazie al suo innovativo ed ecologico sistema di micro-ventose. • Il prodotto è removibile e riposizionabile più volte ed è quindi ideale per pose su sopraelevati e su pedane in ambiente fieristico. La posa, estremamente rapida, non necessitando di colla, si può effettuare su tutte le superfici lisce, compatte e prive di polvere (cemento primerizzato, cemento elicottato, pavimenti in resina, marmo, ceramica con fughe ridotte, legni e PVC). • La superficie di posa dovrà esser piana, liscia, asciutta, consistente, priva di crepe, polveri e grassi, e mantenere nel tempo queste caratteristiche.

2 Si consiglia di posare le doghe rivolte nella stessa direzione di entrata della luce nei locali. • Lasciare uno spazio tra il pavimento e la parete (o altri ostacoli come colonne, stipiti etc.) di circa 5 mm. TACK DRY è compatibile con il riscaldamento a pannelli radianti.

3 Condizionare il materiale per almeno 48 ore all'interno dei locali nei quali dovrà essere posato. • L'umidità relativa del locale dovrà essere compresa fra il 40 e il 60 %. • Durante la posa, la temperatura ambientale deve essere di almeno +18°C e tale temperatura deve essere mantenuta per almeno 2 giorni dopo l'ultimazione dei lavori. • L'umidità residua massima ammessa per il sottofondo in calcestruzzo è pari al 2%. • Rimuovere l'involucro esterno del bancale e posizionare le scatole in pile distanziate le une dalle altre.

4 Rimuovere il foglio di carta protettivo posto sotto le doghe solo al momento della posa della doga stessa.

5 La posa si esegue appoggiando il materiale al supporto, accostando perfettamente gli elementi e pressandolo con rulli da cantiere di circa 30 kg per ottimizzare l'adesione.

6 La tecnologia a micro-ventose permette la facile rimozione e la sostituzione delle singole doghe eventualmente deteriorate.

INSTALLAZIONE INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN VERLEGUNG



1 Evolution TACK DRY doesn't need to be glued down. It remains blocked on the substrate thanks to its new and ecological system of micro suction cups. • The product is removable and repositionable several times and so is ideal for access raised floors and platforms in a fair, the installation is simple and fast as glue is not necessary, and is possible to lay down the material on every kind of surface (cement, concrete, marble, ceramic, wood and etc.). • The surface must be smooth, compact and free of dust, without cracks and grease, must maintain these characteristics over time.

2 We suggest to install the planks in the same direction of light entrance in the rooms. • Leave a space between the floor and the wall, or other obstacles such as columns, jambs, etc, of about 5 mm. TACK DRY is compliant with radiant heat.




3 Let the material taken off the pallet become adapted to the rooms where must be installed for, at least, 48 hours. • The relative humidity of the enclosure must be between 40% and 60%. • During the installation, the room temperature must be at least + 18° and must remain at this temperature for 2 days after the installation is completed. • Maximum allowed residual moisture for concrete floor is 2%. • Remove the external packaging from the pallet, and put the boxes in rows spaced each other.


4 Remove the paper from the back of the planks just before the installation of each planks.

5 The installation is performed by placing the material on the support, perfectly combining the elements and pressing them with rollers construction of about 30 kgs. To optimize the adhesion.

6 Micro suction technology allows easy removal of individual planks deteriorated.







1 Evolution TACK DRY ne doit pas être collé sur le support. Il reste bloqué au sol grâce à son système de micro-ventouses innovateur et écologique. • Le produit est amovible et peut être repositionné plusieurs fois, et il est donc idéal pour des poses sur des planchers techniques ou sur des estrades dans les expositions. La pose, extrêmement rapide, se fait sans colle. Elle peut être effectuée sur toutes les surfaces lisses, compactes et sans poussières (ciment ‘primérisé’, ciment posé avec un hélicoptère, sols en résine, marbre, céramique avec joints réduits, bois et PVC). • La surface de pose devra être plate, lisse, sèche, consistante, sans fissures, sans poussières et sans graisses, et devra maintenir ces caractéristiques dans le temps.

2 Il est conseillé de poser les dalles tournées dans la même direction que celle de l’entrée de la lumière des locaux. • Laisser un espace d’environ 5 mm entre le sol et le mur (ou autre obstacle comme les colonnes, les huisseries, etc.). TACK DRY est compatible avec le chauffage à panneaux rayonnants.

3 Placer le matériel pendant au moins 48 heures à l’intérieur des locaux où il devra être posé. • L’humidité relative du local devra être comprise entre 40 et 60 %. • Durant la pose, la température ambiante devra être au moins de +18°C et cette température devra être maintenue pendant au moins 2 jours après l’achèvement des travaux. • L’humidité résiduelle maximum admise pour le hourdis en ciment est de 2%. • Retirer l’emballage externe de la palette et positionner les boîtes en piles à une certaine distance entre les piles.

4 Ne retirer la feuille de papier de protection placée sous les dalles qu’au moment de la pose de la dalle.

5 La pose s’effectue en posant le matériel sur le support, en mettant parfaitement côté à côté les éléments et en les pressant avec des rouleaux de chantier d’environ 30 kg pour optimiser l’adhésion.

6 La technologie à micro-ventouses permet un retrait et un remplacement faciles de toute dalle éventuellement détériorée.



① Evolution TACK DRY no es autoportante, sin necesidad de pegarse al suelo. Permanece bloqueado al sustrato gracias a su innovador y ecológico sistema de micro-ventosas. • TACK DRY es reutilizable varias veces y por lo tanto es ideal para pavimentos sobreelevados, ferias y exposiciones. La instalación, extremadamente rápida, al no necesitar adhesivo, se puede realizar sobre cualquier superficie plana, compacta y sin polvo (cemento tratado con imprimación, cemento fratasado (helicóptero), pavimentos en resina, mármol, cerámica con pequeñas juntas, maderas y PVC). • La superficie de instalación tendrá que ser plana, lisa, seca, consistente, sin grietas, polvo ni grasa, y mantener estas características con el paso del tiempo.

② Es aconsejable colocar las lámas en la misma dirección de la luz que entra en los locales. • Deje un espacio entre el suelo y la pared (ademas de columnas, jambas etc.) de unos 5 mm. TACK DRY es compatible con sistemas de calefacción por suelos radiantes.

③ Aclimate el material al menos 48 horas antes, dentro de los locales donde deberá ser instalado. • La humedad relativa del local debe estar entre el 40 y el 60 %. • Durante la instalación, la temperatura ambiental deberá ser de al menos +18°C y esta temperatura deberá mantenerse como mínimo otros 2 días más después de la terminación del trabajo. • La humedad residual máxima permitida para el suelo de hormigón es igual al 2%. • Quite el embalaje exterior del palet y coloque las cajas apiladas separadas unas de otras.

④ Retire el papel protector colocado entre las tablas sólo en el momento de la instalación de las mismas.

⑤ La instalación se realiza apoyando el material a la base, juntando perfectamente TACK DRY a la base y presionando con rodillos de construcción de unos 30 kg para optimizar la adherencia.

⑥ La tecnología a micro-ventosas permite una fácil remoción y extracción individual de las tablas eventualmente deterioradas.



① Evolution TACK DRY darf nicht auf dem Fußboden verklebt werden. Dank seinem innovativen und ökologischen System aus Mikro-Saugnäpfen bleibt das Produkt auf dem Unterbau verankert. • Das Produkt ist mehrmals abnehmbar und verlegbar und somit ideal für den Einsatz auf Doppelböden und Messeböden. Die Verlegung erfolgt sehr schnell, weil kein Klebemittel benötigt wird und ist auf allen glatten, kompakten und staubfreien Bodenoberflächen möglich (grundierten Beton, flügelgeglätteten Beton, Kunstharzfußboden, Marmor, Keramikfliesen mit engen Fugen, Holz und PVC). • Die Oberfläche soll eben, flach, trocken, solide, frei von Fett, Rissen und Staub sein und diese Eigenschaften langfristig beibehalten.

② Es wird empfohlen, die Dauben in der gleichen Richtung des Lichtes zu verlegen, das in die Räumlichkeiten eintritt. • Es soll ein Zwischenraum von etwa 5 mm. zwischen dem Boden und der Wand (oder anderen Bauelementen wie Säulen, Pfosten etc.) gelassen werden. TACK DRY ist kompatibel mit Fußbodenheizung.

③ Das von der Palette abgeladene Material muss mindestens 48 Stunden in den Räumen lagern, in denen es verlegt werden muss, bis es sich an die Raumtemperatur angepasst hat. • Die Feuchtigkeit der Räumlichkeiten sollte zwischen 40 und 60% liegen. • Während des Verlegens und an den zwei darauf folgenden Tagen nachdem verlegt wurde, muss die Raumtemperatur bei mindestens + 18 gehalten werden. • Die maximal zugelassene Restfeuchtigkeit für Betonuntergründe muss 2% betragen. • Die Kunststoffschutzhülle von der Palette entfernen und mit leeren Kartons kleine voneinander getrennte Stapel bilden.

④ Die Papier-Schutzfolie auf der Rückseite der Dauben erst vor dem Verlegen abziehen.

⑤ Das Verlegen erfolgt, indem das Material auf dem Stützprofil gelegt wird. Die Elemente sollen nebeneinander verbunden und mit einer Baurolle von ca. 30 Kg aufgepresst werden, um ihre Haftung zu verbessern.

⑥ Mikro-Saugnäpfen, etwaige einzelne abgenutzte Dauben einfach zu entfernen und zu ersetzen und erweist sich somit als ideal für Fußböden mit hoher Frequentierung wie Fluren, Eingängen und in Wartebereichen.



THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN STYLE



WHY?



PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
REINIGUNG UND WARTUNG



• Il pavimento è immediatamente pedonabile dopo la posa. • **Non è richiesta ceratura dopo la posa in quanto il pavimento è già trattato con superficie in poliuretano puro PUR.** • Si pulisce con aspirapolvere e/o panno umido. • Utilizzare solo detergenti neutri. • Dopo anni di utilizzo, se necessita, ripristinare la superficie in poliuretano puro PUR con idoneo trattamento.



The floor is walked on immediately after the installation. • **Waxing is NOT required after the installation as the floor is already treated on surface with pure polyurethane (PUR).** • To be clean with vacuum cleaner and or damp cloth. • Use only neutral detergents. • After years of use, if necessary, restore the surface made of pure polyurethane (PUR) with appropriate treatment.



Le sol est peut être utilisé immédiatement après la pose. • **Le cirage n'est pas nécessaire après la pose car le revêtement de sol est déjà traité avec des surfaces en polyuréthane pur PUR.** • Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou une serpillière humide. • N'utiliser que des détergents neutres. • Après des années d'utilisation, en cas de besoin, rénover la surface en polyuréthane pur PUR par un traitement approprié.



El pavimento se puede pisar inmediatamente después de su instalación. • **No necesita encerado después de la instalación ya que está tratado con un acabado en poliuretano puro PUR.** • Se limpia con la aspiradora y/o paño húmedo. • Utilice sólo detergentes neutros. • Despues de años de utilización es necesario, reparar la superficie de poliuretano puro PUR con un tratamiento adecuado.




Der Bodenbelag ist nach dem Verlegen sofort begehbar. • **Nach der Verlegung ist kein Wachsen erforderlich, da die Bodenoberfläche bereits mit reinem Polyurethan PUR behandelt wurde.** • Zur Reinigung kann ein Staubsauger und / oder ein feuchtes Tuch benutzt werden. • Verwenden Sie nur Neutralreiniger. • Falls nach jahrelanger Nutzung erforderlich, kann die Oberfläche mit reinem Polyurethan PUR, durch entsprechende Behandlung wiederhergestellt werden.





CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore strato d'usura: 0,55 mm

Spessore totale: 3,0 mm

Peso: 5,25 kg/mq circa

Piastra: 457,2 x 457,2 mm

8 pezzi per scatola

3,34 mq per scatola

Maxi doghe: 184,2 x 1219,2 mm

15 pezzi per scatola

3,37 mq per scatola

- Impronta residua: 0,15% (EN 434)

- Solidità alla luce: minimum 6 scala dei blu (max 8 EN ISO 105-B02)

- Coefficiente di conduzione termica: 0,014 m² h °C/K cal (DIN 52612)

- Proprietà dielettriche: resistenza volumetrica 10¹⁰ Ohm (DIN 51953)

- resistenza superficiale 10¹¹ Ohm (DIN 51953)

- Riduzione del rumore d'urto: 9 db (EN 180 712-2)

- Reazione al fuoco: Bfl-s1 (EN 1350-1)

- Stabilità dimensionale longitudinale e trasversale: < 0,1 (EN 434)

- Resistenza agli agenti chimici: resiste agli oli, ai grassi, ai detergenti, alla maggior parte degli agenti chimici diluiti (EN 423)

- Sollecitazioni alle sedie a rotelle: idoneo (EN 425)

- Resistenza all'abrasione: TABER perdita di peso 0,007 g / 1000 giri con mola H. 18 del peso di 500 gr. Per comparazione, i materiali lapidei danno una perdita di peso di 0,2 - 0,3 gr/1000 giri con la stessa mola.



TECHNICAL DESCRIPTION

Wear layer: 0,55 mm

Thickness: 3 mm

Weight: 5,25 kg/m² approx

Tiles: 457,2 x 457,2 mm

8 pieces each box

3,34 smq each box

Maxi Planks: 184,2 x 1219,2 mm

15 pieces each box

3,37 smq each box

- Residual impression: 0,15% (EN 434)

- Light fastness: minimum 6 blue scale (max 8 EN ISO 105-B02)

- Thermal conduction coefficient: 0,014 m² h °C/K cal (DIN 52612)

- Dielectric test performance:

- resistivity volumetric 10¹⁰ Ohm (DIN 51953), surface resistance 10¹¹ Ohm (DIN 51953)

- Impact noise reduction: 9 db (EN 180 712-2)

- Reaction to fire: Bfl-s1 (EN 1350-1)

- Dimensional stability (length and width): < 0,1 (EN 434)

- Resistance to chemicals: resistant to oils, fats, detergents, to most diluted chemicals (EN 423)

- Castor chair test: suitable (EN 425)

- Abrasion resistance: TABER test weight loss 0,007 gr/1000 cycles with H.18 wheel weighting 500 gr. In comparison, real stones have a weight loss of 0,2 - 0,3 gr/1000 cycles with the same wheel.



EN 649



EN 14041:2004

Pavimenti eterogenei
Heterogeneous Floorings
Revêtement de sol heterogène
Pavimento heterogéneo
Heterogener Vinylfußboden



Technical description on the website:
www.evolution-virag.com



VIRAG srl
Via Torino 6
20063 Cernusco sul Naviglio MI

P +39 02929071
F +39 0292907229/230
virag@virag.com

www.virag.com
www.evolution-virag.com
www.evolutionpanel.com

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

VIRAG®